

Instrukcja użytkowania: Impregnat do gipsu polimerowego E-CUPSTONE

Parametry techniczne:

- **Forma:** Płyn
- **Wydajność:** 10–15 m² z 1 litra środka przy dwukrotnej impregnacji
- **Temperatura przechowywania:** od -5°C do +30°C
- **Czas uzyskania pełnych właściwości hydrofobowych:** 24 godziny
- **Zalecana temperatura aplikacji:** od +5°C do +30°C
- **Wilgotność otoczenia podczas aplikacji:** Nie powinna przekraczać 80%

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie powierzchni:

1. **Czyszczenie:** Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

Aplikacja:

1. **Metoda nakładania:** Impregnat można nakładać pędzlem, metodą natryskową lub poprzez zanurzenie, w zależności od wielkości i kształtu impregnowanego obiektu.
2. **Liczba warstw:** Zaleca się nałożenie dwóch warstw impregnatu dla uzyskania optymalnej ochrony.
3. **Czas schnięcia między warstwami:** Odczekaj około 1–2 godziny przed nałożeniem kolejnej warstwy, upewniając się, że poprzednia warstwa jest sucha.

Czas schnięcia i utwardzania:

- **Pełne właściwości hydrofobowe:** Powierzchnia uzyskuje pełną ochronę przed wilgocią po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy impregnatu.

Środki ostrożności:

- **Ochrona osobista:** Nosić odzież ochronną, rękawiczki i okulary ochronne podczas aplikacji.
- **Wentylacja:** Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od -5°C do +30°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

Uwagi:

- **Testowanie:** Przed pełnym zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni, aby ocenić efekt końcowy i kompatybilność z materiałem.
- **Warunki aplikacji:** Unikać aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności (powyżej 80%) oraz w temperaturach poniżej +5°C lub powyżej +30°C.
- **Ograniczenia stosowania:** Nie stosować do impregnacji marmuru, granitu, piaskowca, ceramiki kolorowej ani gipsu w ciemnych kolorach, gdyż może pozostawić biały, trudny do usunięcia osad.

Stosując się do powyższych instrukcji, zapewnisz skuteczną ochronę powierzchni z gipsu polimerowego przy użyciu impregnatu E-CUPSTONE.